



FÄRGTYP Vattenspädbar häftprimer med korrosionshindrande egenskaper för utvändigt bruk.

EGENSKAPER Rostskyddande primer och häftgrund på stål, förzinkat stål och aluminium.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Akryl/polyuretan

Lösningsmedel Vatten

Volymtorrhalt Ca. 35 %

Kulör RAL 9010 och RAL 7001

Glans Matt

Torktid Ca 1 timma
(23°C och 50 % RF)
Övermålningsbar : 4 timmar.
Min 7°C och max 85% RF vid applicering och torkning.

Färgåtgång 6-8 m²/l

Förpackning 2,5 l

PRAKTISKA ANVISNINGAR

Förbehandling Stål
Noggrann rengöring från smuts, fett och oljor. Använd slipsvamp med Sigma Grund. Skölj med rent vatten (ST3-gla). Rostiga ytor slipas ned till ren metall.

Förzinkat stål, aluminium
Noggrann rengöring från fett/olja. Använd slipsvamp med Sigma Grund. Skölj med rent vatten.

Hårda, blanka underlag

Noggrann rengöring med Sigma Grund. Skölj med rent vatten. Mattslipa.
Vid tveksamhet gör en provyta.

SystemStål

Behandla 2 ggr med Sigmetal Aqua Exteriör Primer.
Mellanmåla 1 gång med Sigmatorno Primer.
Färdigstryk 1-2 ggr med Sigmatorno Satin eller Semigloss.

Förzinkat stål, aluminium, övriga underlag

Behandla 1 gång med Sigmetal Aqua Exteriör Primer.
Mellanmåla 1 gång med Sigmatorno Primer.
Färdigstryk 1 gång med Sigmatorno Satin eller Semigloss.

Applicering

Pensel, rulle eller spruta.

Förtunning

Vatten

Förvaring

Min 12 mån frostfritt i tätt originalemballage.

Rengöring av verktyg

Omg. efter användning i vatten.