

Tekniskt Datablad

Contour Aqua-PU
Gloss



BESKRIVNING

Typ	Polyurethan-hybrid, vattenbaserad.
Användning	För invändig målning av trä och metall och tidigare målade ytor.
Egenskaper	Flyter ut mycket bra. Slitstark och reptålig. Gulnar inte, klubbfri och lättrengjord. Innehåller LTA+ teknologi som gör ytan extra hård och motståndskraftig mot handfett.
Kulörer	Vit och kan tonas i alla kulörer.

DATA VID 23°C, 60% RF

Bindemedel	Alkyd/polyurethan.
Lösningsmedel	Vatten.
Pigment	Titandioxid.
Glans (60°)	Gloss ca. 60.
Torrhalt	Vol. 36 %
Lukt	Svag.
Yttorr	Ca. 3 timme.
Övermålningsbar	Ca. 24 timmar.
Genomhärdad	Ca. 28 dagar.

KRAV VID ANVÄNDNING

Åtgång	10 m ² /ltr. Beroende på underlaget.
Krav	Ytan ska vara ren, torr, fast och bärkraftig.
Temperatur	Under målning och torktid ska temperaturen vara över 7°C och den relativa luftfuktigheten under 85%.
Påföring	Pensel, rulle och spruta.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Tekniskt Datablad

Contour Aqua-PU
Gloss



KRAV VID ANVÄNDNING

Förtunning	Behöver normalt ej förtunnas men kan spädas med upp til 10% vatten
Rengöring	Vatten och såpa.
Omrörning	Omröres före användning

BRUKSANVISNING

System	Obehandlat trä grundas med Contour Aqua-PU Primer.
---------------	--

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Emballage	1 & 2,5 L. Metalburk.
Hållbarhet	24 månader vid frostfri förvaring i oöppnat originalemballage.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.