

# Tekniskt datablad

## Contour Aqua-PU Spray Satin



### BESKRIVNING

<b>Typ</b>	Polyuretan-hybrid, vattenburen.
<b>Användning</b>	Vattenspädbar lackfärg baserad på polyuretan-hybrid för invändigt trä samt tidigare målade ytor. Speciellt utvecklad för applicering med högtrycksspruta.
<b>Användningsområde</b>	Inomhus.
<b>Egenskaper</b>	Flyter ut mycket bra. Slitstark och reptålig yta. Icke-gulnande, klubbfri och lätt att rengöra. Innehåller tekniken LTA+ som gör ytan extra hård och resistent mot handfett. Kan appliceras i 200 µm våt skiktjocklek utan tendens till ränder eller rinningar.
<b>Färg</b>	Vit samt alla färger i Sigmas professionella brytsystem.

### Grundläggande information V. 23 °C, 50 % RF

Bindemedel	Akryl/polyuteran.
Lösningsmedel	Vatten
Pigment	Titandioxid.
Glans (v 60°)	Satin ca 30.
Torrhalt	Vol 36 %
Lukt	Svag
Yttorr	Ca 1 timme
Övermålningsbar	Ca 5 timmar
Genomttorr	Ca 28 dagar

### VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

<b>Åtgång</b>	Teoretisk åtgång vid ett torrt skikt på 70 µm: 6 m <sup>2</sup> /liter. Praktisk åtgång beror på ett antal faktorer, så som underlagets beskaffenhet och andra förhållanden.
<b>Krav</b>	Underlaget måste vara rent, torrt, fast och bärkraftigt samt icke-avfärgande.
<b>Temperaturförhållanden</b>	Under påföring och torkning ska temperaturen vara över 7 °C och den relativa luftfuktigheten under 85 %.
<b>Påföring</b>	Utrustning för högtrycksspruta Munstyckets storlek: 0,43 tum, luftmunstycke nr 6. Färgtryck: 1,5 bar.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Vid användning är det användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

## VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

<b>Förtunning</b>	Produkten är klar för användning och ska under normala förhållanden inte spädas, den kan dock spädas 5–10 % med vatten.
<b>Rengöring</b>	Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.
<b>Omröring</b>	Produkten ska röras om före användning.

## BRUKSANVISNING

### Obehandlat trävirke:

Grundas med Contour Aqua-PU Primer.  
Färdigbehandlas med Contour Aqua-PU-Spray Satin.  
Rekommenderad skiktjocklek: 70 µm torr.

### Tidigare behandlat trävirke:

Rengörs med målartvätt och mattslipas. Ev. mellanbehandling med Contour Aqua-PU Spray Primer.  
Färdigbehandling med Contour Aqua-PU Spray Satin.  
Rekommenderad skiktjocklek: 70 µm torr.

## MER INFORMATION

<b>Emballage</b>	5 l metallemballage.
<b>Hållbarhet</b>	Minst 12 månader vid frostfri förvaring i tättslutande originalförpackning.
<b>Säkerhet</b>	MAL kod: 00-1. Se tekniskt säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Vid användning är det användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.