

Tekniskt Datablad

Sigmalive Träolja
Aqua



Beskrivning

Typ	Vattenspädbar träolja	
Användning	På träterrasser eller andra områden med tryckimpregnerat trä eller exotiska träslag.	
Område	Utvändigt.	
Egenskaper	Skyddar träet mot nedbrytning. Hämmar tillväxt av mögel och beläggningar. Framhäver träets struktur och ger en fin lyster. Snabbtorkande.	
Kulör	Färglös och teak	
Grunddata V 23°C, 60% RF	Bindemedel	Specialolja
	Lösningsmedel	Vatten
	Pigment	Organiska & oorganiska pigment
	Torrhalt	17 % vol.
	Glans	-
	Lukt	Svag
	Vikt	1,02 g/ml.
	Flampunkt	-
	Torktid / övermålningsbar	Ca. 1 timme.
	Genomtorr	Ca. 1 dag.

Förhållande vid användning

Åtgång	10-14 m ² /litr. Beroende på underlagets sugförmåga.
Underlaget	Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fri från en filmbildande yta. Fuktighet i träet max 15 +/-3%.
Temperatur	Under påföring och torkning ska temperaturen vara över 5°C och den relativa luftfuktigheten under 80%.
Påföring	Pensel. Påföres vått i vått till träet är mättat.
Förtunning	Produkten ska inte förtunnas.
Rengöring	Verktyg rengörs omedelbart efter användning i vatten och såpa.
Omrörning	Ska omröras lätt före användning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Tekniskt Datablad

Sigmalife Träolja Aqua



Bruksanvisning

- Användning** Pågår 2 stryk Sigmalife Träolja Aqua i träets längdriktning vått i vått. Oljan påföres till träet är mättat. Vid andra stryket kan en tonad produkt blandas 1:1 med Sigmalife Träolja Aqua Färglös för att undvika att träet blir för mörkt. Färglös produkt bör inte användas vid slutstrykning eftersom den saknar UV-skydd. Vi rekommenderar alltid en pigmenterad produkt vid slutstrykning för bäst hållbarhet. Överbliven olja ska torkas av 10-15 minuter efter applicering med en luddfri trasa för att produkten inte ska bilda film.
- System** Nytt och gammalt samt tidigare behandlat trä tvättas med lämpligt tvättmedel. Vi rekommenderar alltid tvätt med ett desinficerande tvättmedel för att rensa icke synliga mögelsporer och beläggningar. Synlig påväxt rensas med borste och sköljs med vatten. Om träet är väldigt smutsigt och nedbrutet kan det göras rent med högtryckstvätt med medel tryck. Låt därefter träet torka ordentligt. Nytt obehandlat och rent trä grundas mot röta och svamp med Sigmalife Primer Aqua. Nytt tryck och vakumimpregnerat trä samt ädelträ grundas inte mot röta och svamp.

Ytterligare upplysningar

- Förbehåll** **Vi garanterar ej funktion vid behandling av lärkträ.**
Produkten är inte lämpligt som grundolja.
- Emballage** 2,5 L.
- Hållbarhet** 24 mdr. Vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning.
- Säkerhet** Se tekniskt datablad.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.