

# Tekniskt datablad

## Contour Aqua-PU Spray Primer



### BESKRIVNING

- Typbeteckning** Vattenspädbar alkydbaserad grundfärg.
- Beskrivning** Vattenburen grund- och mellanstrykningsfärg baserad på polyuretan-alkydemulsion för inomhusbruk med högtrycksspruta. Används i system med Contour Aqua-PU Spray täckfärger
- Användning** För invändig grundmålning av trä, rengjord och tidigare rostskyddad metall m.m.
- Användningsområde** Inomhus.
- Egenskaper** Utmärkt vidhäftningsförmåga och god fyllförmåga. Kan appliceras med högtrycksspruta med rekommenderad 175 µm vått skiktjocklek. God täckförmåga. Speciellt lämpad för systembehandling med Contour Aqua-PU Spray.
- Färg** Vit samt alla färger i Sigmas professionella brytsystem.

### Grundläggande information vid 23 °C, 60 % RF

Bindemedel	Modifierad alkyd
Lösningsmedel	Vatten
Pigment	Titandioxid + fyllnadsmedel
Glans (v 60°)	Matt
Torrhalt	Vol %: 41
Lukt	Svag
Dammtorr	Ca 1 timme
Klibbfri	Ca 3 timmar
Övermålningsbar	Efter 5 timmar (beroende på skiktjocklek)
Brandfarlighet	Ingen

### VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

- Åtgång** 6 m<sup>2</sup>/l vid 175 µm vått skiktjocklek.
- Krav** Underlaget måste vara rent, torrt, fast och bärkraftigt. Vid risk för genomslag använd en spärrande grundfärg.
- Temperatur** Under påföring och torkning ska temperaturen vara över 7 °C och den relativa luftfuktigheten under 85 %. Notera att vid målning av järn och metall kan temperaturen på underlaget vara lägre än lufttemperaturen.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte tas på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Vid användning är det användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

<b>Påföring</b>	Högtrycksspruta. Munstyckets storlek: 0,43 tum, luftmunstycke nr 6. Tryck: 1,5 bar. (Kan ej appliceras med pensel eller rulle.)
<b>Förtunning</b>	Kan förtunnas med 5–10 % vatten.
<b>Rengöring</b>	Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.
<b>Omröring</b>	Produkten ska röras om före användning.

#### MER INFORMATION

<b>Emballage</b>	5 l metallemballage.
<b>Hållbarhet</b>	Minst 12 år vid frostfri förvaring i tättslutande originalförpackning.
<b>Säkerhet</b>	MAL kod: 00-1. Se tekniskt säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte tas på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Vid användning är det användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.