

Teknisk Datablad

Sigmalive Aqua SE
Primer



Beskrivning

Beskrivning	Vattenspädbar grundolja. Får endast användas på konstruktioner över jord Får ej användas ovan eller i närheten vattenmiljö. För skydd av trä mot blånadssvamp, brun rötsvamp, husbock och termiter. Får endast användas i klass 2 och 3 - DS/EN335:2013.
Område	Utänvdigt till obehandlat trä. Ej för kryssfanér och hårda träslag.
Egenskaper	Tunnflytande med god inträngning. Förbättrar träets stabilitet och minskar risk för sprickor. Ger god vidhäftning till efterföljande behandling.

Data

Kulör	Transparent.
Bindemedel	Alkyd.
Lösningsmedel	Vatten.
Torrhalt	Vol %: ca. 7
Emballage	0,75 ltr. metallemballage.

Bruksanvisning

Åtgång	Ca. 5m ² /ltr. Åtgången skall ej vara mindre för att säkerställa att produkten ger fullt skydd.
Underlag	Löst material, skadat eller dåligt trä samt nedbrutna fibrer skall avlägsnas. Påväxt behandlas med Alg & Mögeltvätt och rengörs med Fasadtvätt. Underlaget skall vara rent, fast, torrt och bärkraftigt. Fuktighet i trä max: 15% (+/- 3%).
Temperatur og luftfuktighet	Min. 5°C och max 25°C samt relativ luftfuktighet på max. 80% vid påföring och härdning. Undvik att arbeta i direkt solljus.
Omrörning	Skall röras om innan användning.
Förtunning	För inte förtunnas.
Påföring	Pensel eller rulle.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladerna vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

System	Sigmalife Aqua SE Primer påförs en gång i korrekt mängd efter underlagets sugförmåga utan att det bildas en blank film. Färdigmåla sedan med Sigma Coatings träfasadprodukter.
Torktid	Vid 23°C och relativ luftfuktighet på 60%. Avvikelser kan förekomma vid förändring av temperatur, luftväxling & fuktighet. Övermålningsbar ca. 24 timer. Skall målas över inom 2 veckor.
Rengöring av verktyg	Tvål och vatten.

Ytterligare info

Hållbarhet	24 månader vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning.
Säkerhet	Biocider skall användas med försiktighet. Läs etikett och säkerhetsdatablad innan användning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.