

Teknisk Datablad

Silikat Grundierkoncentrat

MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Silikat Grundierkoncentrat efter VOB/C, DIN 18363 Abs 2.4.1*.
Anvendelse	Anvendes ud og indvendigt til grundning af stærkt sugende mineralske underlag.
Egenskaber	Silikat Grundierkoncentrat forbedrer vedhæftning og slutfinish i systemopbygning med Sol Silikat Fassadenfarbe og Bio Innensilikat W. Silikat Grundierkoncentrat er et produkt af kieselsol/vandglas-silikat efter VOB/C, DIN 18363 Abs, 2.4.1*.
Farve og glans	Transperant.

Basisoplysninger ved 20°C, 65% RF

Bindemiddel	Silikat – Kieselsol/Kalivandglas
Vægtfylde	1,10 g/ml
Overmalbar	Efter ca. 12 timer - afhængig af lufttemperatur og luftfugtighed.
Flammepunkt	Ingen

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Afhængig af underlaget, ca. 2-8 m ² /ltr.
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 8°C og max. 25°C. Max. 80% RF.
Påføring	Pensel. Silikatmaling er højalkalisk og kræver derfor grundig afdækning af keramik, glas, stål og fliser.
Fortynding	Anvendes altid fortyndet med vand i forholdet 1:1.

BRUGSANVISNING

Systemer/klargøring	Underlaget klargøres fagmæssigt korrekt og skal være rent, fast, tørt og bæredygtigt samt fri for alger, mos og smuds, der kan hindre effektiv vedhæftning. Evt. opretning/udbedring af underlag vurderes i det enkelte aktuelle tilfælde og udbedres herefter med egnede produkter til opgaven. Stærkt sugende mineralske underlag grundes med Silikat Grundierkoncentrat fortyndet med vand i forholdet 1:1. Færdigbehandling af 2 gange ude med Sol Silikat Fassadenfarbe eller indendørs med Bio Innensilikat W. 1. gang fortyndet med max 5% med vand. 2. gang påføres ufortyndet.
Generelt	Mal aldrig i direkte solskin eller ved udsigt til snarlig regn eller temperaturfald. Ny puds/vandskuring skal min. være hvidtørret og typisk 2-4 uger gamle inden behandling.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Silikat
Grundierkonzentrat

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	12,5 ltr. oval plastspand.
Værktøj	Rengøres straks efter brug med vand.
Holdbarhed	1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	MAL kode: 00-4. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.