

Tekniskt datablad

Contour PU Satin



MATERIALBESKRIVNING

MBK typbeteckning	Alkydemalj.
Beskrivning	Lackfärg baserad på uretanalkyd.
Användning	För trä, tidigare rostskyddat järn samt trä- och betonggolv.
Användningsområde	Inomhus.
Egenskaper	Väderbeständig, god fyllförmåga och fin sammanflytning, slitstark, hård och robust yta.
Färg och glans	Vit samt alla färger i Sigmas professionella färgtonsystem.

Grundläggande information vid 23 °C, 60 % RF

Bindemedel	Uretanalkyd
Pigment	Titandioxid + fyllmedel
Glans (v 60°)	Satin ca 30.
Torrhalt	Vol %: 50
Torktid	Ca 4 timmar
Övermålningsbar	Efter 16 timmar
Brandfarlighet	Brandfarlig

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Åtgång	Ca Ca 8–10 m ² /l.
Krav	Underlaget måste vara rent, torrt, fast och bärkraftigt samt icke-avfärgande. Nya betonggolv kräver oftast maskinell slipning med karborundumsten eller diamantsilver för att få bort betongslam.
Temperaturförhållanden	Under påföring och torkning ska temperaturen vara över 7 °C och den relativa luftfuktigheten under 85 %.
Påföring	Pensel eller roller.
Förtunning	Används outspädd.
Rengöring	Verktyg: Lacknafta.
Omröring	Produkten ska röras om före användning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Vid användning är det användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Vid användning är det användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

BRUKSANVISNING

Nytt virke, inomhus:

Grundas med Contour Primer, 3 % förtunnat med lacknafta.

Ev. spackling med akryl- eller uretanspackelmassa.

Mellanbehandling med Contour Primer.

Färdigbehandling med Contour Satin.

Järn, utomhus:

Rostskyddas efter behov med lämplig rostskyddsprimer, ex Sigmarine 28.

Ev. mellanbehandling med Contour Primer.

Färdigbehandling med Contour Satin.

Nya trä- och betonggolv:

Grundas med Contour Primer, max 3 % förtunnat med lacknafta.

Färdigbehandling 1–2 gånger med Contour Satin.

MER INFORMATION

Emballage	1 och 2,5 l metallemballage.
Hållbarhet	Minst 12 månader vid frostfri förvaring i tättslutande originalförpackning.
Säkerhet	MAL kod: 2-1. Se tekniskt säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Vid användning är det användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.