

# Tekniskt Datablad

Sigmatex Zero  
10100DN4029



## Beskrivning

<b>Typ</b>	Inomhus väggfärg
<b>Användningsområde</b>	Till väggar och ytor av puts, betong, lättbetong, gips samt tidigare målade och spacklade ytor.
<b>Egenskaper</b>	Fri från konserveringsmedel. Lämplig för väntrum i t.ex. sjukvården.
<b>Kulör och glans</b>	Vit, glansgrad 3 matt.

## Basinformation vid 23°C, 50% RF

Bindemedel	Dispersion
Torrhalt	Ca 53 vikt, 35 volym
Tvättbarhet	Tvättklass 2 EN 13300
Täckförmåga	Klass 1 EN 13300
Densitet	1,45 g/ml
Diffusionsöppenhet	Sd 0,05
Övermålningsintervall	Ca. 4-6 timmar
Flampunkt	Ingen
pH värde	11,4

## Förhållande vid användning

<b>Åtgång</b>	Ca 8-10 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav på underlaget</b>	Underlaget ska vara rent, torrt, fast och bärkraftigt. Provyta rekommenderas alltid före vidare behandling. Fuktinnehåll i underlaget max 4%, gipsskivor max 1%.
<b>Temperatur</b>	Underlaget och omgivningen: min. 5°C och max. 25°C. Max. 85% RF.
<b>Påföring</b>	Pensel, rulle eller spruta. Sigmatex Zero är relativt alkalisk och kräver därför grundlig intäckning av keramik, glas, stål, marmor m.m samt personligt skydd i form av bland annat skyddsglasögon, handskar m.m. Se tekniskt datablad för ytterligare information.
<b>Förtunning</b>	Max. 5% med vatten.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

# Teknisk Datablad

Sigmatex Zero  
10100DN4029



## Bruksanvisning

**System** Vid allmänt underhåll eller målning på normalt sugande underlag målas 2 gånger med Sigmatex Zero. Första behandlingen kan förtunnas med max 5% vatten, andra behandlingen påföres alltid oförtunnad.

## Ytterligare information

**Emballag** 12,5 ltr. plastemballage. Vit.

**Verktyg** Rengörs omedelbart efter användning i vatten och såpa.

**Hållbarhet** 1 år vid frostfri förvaring i oöppnad orginalförpackning.

**Säkerhet** MAL kod: 00-3.  
Se tekniskt datablad för ytterligare information.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.