

Tekniskt datablad

Sigmawall 5



MATERIALBESKRIVNING

Typ	Väggfärg baserad på akryl
Användning	För väggar av puts, betong, lättbetong, gipsplattor m.m. samt för tidigare målade och rengjorda ytor inklusive grundmålade underlag av glasfiberväv och filt.
Användningsområde	Inomhus.
Egenskaper	Mycket lämplig till kontor och vardagsrum.
Färg och glans	Lys Råvit. Matt.

INFORMATION VID 23 °C, 50 % RF

Bindemedel	Akryl
Torrhalt	Ca 42 W/W%
Densitet	1,52 g/ml
Diffusionsöppenhet	sd (H ₂ O) 0,44 – klass V2
Övermålningsbar	Ca 2 timmar
Flampunkt	Ingen

ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN

Åtgång	Beroende på underlaget, ca 8–10 m ² /l.
Krav på underlaget	Underlaget ska vara rent, torrt, fast och bärkraftigt. Fuktinnehåll i underlaget max 4 %. (I gipsplattor max. 1 %)
Temperatur	Underlagets och luftens temperatur: min. 6 °C och max. 30 °C. Max. 85 % RF.
Applicering	Pensel, slät roller eller spruta
Förtunning	Max. 5 % med vatten. Ska normalt ej förtunnas.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Tekniskt datablad

Sigmawall 5



BRUKSANVISNING

System Färdigbehandla två gånger med Sigmacryl 5. Första gången förtunnad max. 5 % med vatten om nödvändigt. Andra gången påføres den oförtunnad.

MER INFORMATION

Förpackning 10 l

Hållbarhet Ett år vid frostfri förvaring i tättslutande originalförpackning.

Säkerhet MAL-kod: 00-1.
Se tekniskt säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.