

Tekniskt datablad

Sigmalfire VS-X



Materialbeskrivning

MBK typbeteckning	Alkyd trälasyr
Beskrivning	Transparent lasyr med speciellt rivna järnoxidpigment.
Användningsområde	Utomhus på nytt och gammalt trä.
Egenskaper	Framhäver träets ådring och struktur. Ger träet en UV-resistent, väderbeständig och diffusionsöppen yta. Speciellt anpassad för lasering av cederträ pga de ljusäkta och mycket fint rivna pigmenten.

Grundläggande information

Kulör	Ljus ek
Glans	På mättat underlag ca 30 i 60° vinkel.
Bindemedel	Alkyd.
Lösningsmedel	Lacknafta.
Pigment	Organiska och oorganiska (ljusäkta) pigment.
Torrsubstans	Vol %: ca 50 beroende på nyans.
Storlek	2,5 metallförpackning.

Bruksanvisning

Färgåtgång	Ca 22 m ² /l.
Krav på underlaget	Löst material, grånat och dåligt trä avlägsnas, påväxt behandlas med Alg & Mögeltvätt. Underlaget måste vara rent, torrt, fast och bärkraftigt. Träfuktighet max 15 % (+/- 3 %).
Temperatur och luftfuktighet	Min. 6 °C och max. 25 °C samt relativ luftfuktighet på max. 80 % vid applicering och härdning. Undvik att arbeta i direkt solljus.
Omrörning	Omröres före användning
Förtunning Verktyg	Används oförtunnad. Pensel.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

System	<p><u>Nytt obehandlat trä:</u> Grundas med Sigmalife Primer. Färdigbehandlas 2–3 gånger med Sigmalife VS-X</p> <p><u>Nytt tryck- och vakuumimpregnerat trä:</u> Behandlas 2–3 gånger med Sigmalife VS-X</p> <p><u>Underhåll:</u> Färdigbehandlas 2 gånger med Sigmalife VS-X.</p> <p>OBS! Produkten ska ej bilda film. Torka bort överflödigt material med en trasa.</p>
Torktider	<p>Vid 23 °C och relativ luftfuktighet på 50 % Avvikelser kan förekomma vid förändring i temperatur, fuktighet och lagertjocklek.</p> <p>Beröringstorr: ca 4 timmar. Övermålningsbar: ca 16 timmar. Genomtorr: ca 4 veckor.</p>
Rengöring av verktyg	Lacknafta.
Mer information	
Hållbarhet	2 år vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning. Begränsad hållbarhet efter öppnandet.
Säkerhet	<p>MAL-kod: 2-1.</p> <p>Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.</p>

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.